

QUIXX

S Y S T E M

Repair it. **Youself!**

Glass Scratch **REMOVER**

High-Tech Diamond Polish



MADE
IN GERMANY

- DE** GLAS KRATZER ENTFERNER
- EN** GLASS SCRATCH REMOVER
- FR** ÉGRATIGNURES DE VERRE
- IT** RIMOZIONE DI GRAFFI DI VETRO
- ES** VIDRIO RASGUÑOS ELIMINADOR
- PT** REMOVEDOR DE ARRANHÓES DE VIDRO
- NL** GLAS KRASSENVERWIJDERAAR
- SE** AVHJÄLPANDE AV GLAS REPORT I GLAS
- NO** FJERNER RIPER I GLASS
- DK** FJERNELSE AF RIDSER AF GLAS
- FI** LASIN NAARMUJEN POISTAJA
- LT** STIKLO ĮBRĖŽIMŲ VALIKLIS
- CZ** ODSTRAŇOVAČ ŠKRÁBANCŮ OD SKLA
- SK** ODSTRAŇOVAČ ŠKRBABCOV OD SKLA
- RO** ÎNDEPĂRTAREA ZGÂRIETURILOR DIN STICLĂ
- HU** ÜVEG KARCOLÁS ELTÁVOLÍTÓ
- PL** ZMYWACZ DO ZARYSOWAŃ SZKŁA
- HR** SREDSTVO ZA UKLANJANJE OGREBOTINA SA STAKLA
- SR** UKLANJANJE ČEŠANJA STAKLA
- SL** ODSTRANJEVALEC STEKLENIH PRASK
- RU** СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН НА СТЕКЛЕ

Manual

GLAS KRATZER ENTFERNER

GEBRAUCHSANLEITUNG:

WICHTIG: Anwendung exakt nach Anleitung!

STEP 1:

Bitte schauen Sie sich vor der Anwendung das Anleitungsvideo an:
www.quixx.com/qlqx-gsr.html

Vor Beginn der Anwendung die beiliegende Gummi-Schutzkappe über das Ende des Polierstabes schieben.

1) Das Glas gut reinigen. 2) Den verkratzten Bereich mit einem Klebeband abkleben. Dabei links und rechts parallel zum Kratzer ca. 5-6 mm Abstand lassen, so dass ein ca. 10-11 mm breiter Bereich zum Polieren ausgespart bleibt. 3) Einen roten Polierstreifen an der abgeschrägten Seite des Polierstabs mit dem Gummi-Ring befestigen. 4) Ca. 0,04 - 0,06 ml der Paste REPAIR 1 (entsprechen ca.1-3 Einheiten auf der Spritzenskala) auf die verkratzte Stelle oder auf die Spitze des Polierstabs geben. 5) Die verkratzte Stelle 3 Minuten (1 Poliereinheit) mit dem Polierstab unter starkem Druck und mit schnellen Bewegungen senkrecht zu den Kratzern (im 90 Grad Winkel polieren) Achtung: Die abgeschrägte Fläche des Polierstabes muss beim Polieren mit der ganzen Fläche auf dem Glas aufliegen. Achten Sie darauf, dass die 3 Minuten Polierzeit eingehalten werden (z.B. mit Hilfe einer Stoppuhr). 6) Die Politur mit einem feuchten Tuch vorsichtig aufnehmen abtupfen und die behandelte Fläche anschließend gründlich feucht reinigen. WICHTIG: Achten Sie besonders darauf, dass die hoch-effektive Politur nicht auf die unbehandelte Fläche des Glases kommt, um dieses nicht zu verkratzen! 7) Falls noch Kratzer sichtbar sind, die Schritte 4-6 so oft wiederholen, bis alle Kratzspuren komplett entfernt sind.

HINWEIS: Ganz feine Mikrokratzer (Schleier / matte Stellen) im polierten Bereich werden in STEP 1 beseitigt.

STEP 2:

1) Das Klebeband entfernen und das Glas reinigen. 2) Den roten Polierstreifen vom Polierstab entfernen und den weißen Polierstreifen an der abgeschrägten Seite des Polierstabs mit dem Gummiring befestigen. 3) Ca. 0,04 - 0,06 ml der Paste FINISH 1 (entsprechen ca.1-3 Einheiten auf der Spritzenskala) auf die in Step 1 behandelte Fläche oder auf das Mikrofasertuch auf der Spitze des Polierstabs geben. 4) Die in STEP 1 behandelte Stelle mit dem Polierstab großflächig unter starkem Druck und mit schnellen Bewegungen so lange polieren, bis keine Mikrokratzer / Schleier mehr zu sehen sind (ca. 3 Minuten). 5) Die Fläche feucht reinigen. Fertig!

Video Link



GLASS SCRATCH REMOVER

INSTRUCTION FOR USE:

IMPORTANT: Use exactly according to the instructions!

STEP 1:

Before starting to use the product, please, watch the instructional video at: www.quixx.com/qlqx-gsr.html

Before starting to use, push the included rubber protective cap over the end of the polishing rod.

1) Clean the glass thoroughly. 2) Mask of the scratched area with an adhesive tape. You should thereby leave a spacing of about 5-6 mm on the left and right side of the scratch, so that an approx. 10-11 mm wide area for polishing remains. 3) Affix a red polishing strip on the bevelled side of the polishing rod with the rubber ring. 4) Apply approx. 0.04-0.06 ml of the paste REPAIR 1 (corresponds to approx. 1-3 units on the syringe scale) over the scratched area or to the tip of the polishing. 5) Polish the scratched spot 3 minutes (= 1 polishing unit) with the polishing rod under strong pressure and with rapid movements perpendicular to the scratches (at a 90 degree angleto the scratches). Attention: The bevelled surface of the polishing rod must rest during polishing with the entire surface over the glass. Ensure that the 3 minute polishing period is observed (for example, using a stopwatch) 6) Carefully absorb the polish with a damp cloth ("dab") and then thoroughly wet clean the treated area. IMPORTANT: Pay special attention to ensure that the most effective polish does not come into contact with the untreated surface of the glass, in order to avoid scratching it! 7) If scratches are visible, repeat steps 4-6 until all scratch marks are completely removed.

NOTE: Veryfine microscratches (veils/ matspot)l in the polished area are removed in STEP 1.

STEP 2:

1) Remove the adhesive tape and clean the glass. 2) Remove the red polishing strip from the polishing rod and affix the white polishing strip to the chamfered side of the polishing rod with the rubber ring. 3) Apply approx. 0.04 - 0.06 ml of the paste FINISH 1 (corresponds to approx. 1-3 units on the syringe scale) over the surface treated in Step 1 or on the microfiber cloth at the tip of the polishing rod. 4) Polish the area treated in STEP 1 with the polishing rod over a large area under strong pressure and with rapid movements until no micro-scratches / veils are visible (approx. 3 minutes). 5) Moist clean the surface. Done!

Video Link



ÉGRATIGNURES DE VERRE

INSTRUCTIONS:

IMPORTANT: L'utilisation doit se faire exactement selon le mode d'emploi!

STEP 1:

Avant l'utilisation, veuillez regarder la vidéo expliquant le mode d'emploi: www.quixx.com/qrqx-gsr.html

Avant d'entamer l'utilisation, poussez la cache de protection en caoutchouc ci-jointe sur l'extrémité de la tige de polissage

1) Bien nettoyer la verre. 2) Entourer la zone rayée avec du ruban adhésif. Laisser une distance de 5-6 mm à droite et à gauche de la rayure de mani ère à ce qu'il reste une zone large de 10-11 mm pour le polissage. 3) Fixer une bande rouge de polissage sur le côté biseauté de la tige de polissage à l'aide de l'élastique. 4) Appliquer environ 0,04-0,06 ml de pâte „REPAIR 1“ sur l'extrémité de la tige de polissage (cela correspond à environ 1-3 unités sur l'échelle de mesure de la seringue) sur la surface rayée ou sur la pointe de la tige de polissage. 5) Polir la zone rayée pendant 3 minutes (= 1 unité de polissage) à l'aide de la tige de polissage perpendiculairement à la rayure [90° au-dessus de la rayure] tout en exerçant une forte pression et avec des mouvements rapides. 6) ATTENTION: lors du polissage, le côté biseauté de la tige de polissage doit reposer avec sa surface entière sur le verre [cfr. Fig. 5a - 5c]. Veillez à respecter les 3 minutes pour la durée de polissage [p.exà l'aide d'un chronomètre]. 61 Öter doucement le surplus de pâte avec un chiffon humide 1...tamponner"l et ensuite nettoyer soigneusement la surface rayée avec un chiffon humide. 7) Si des rayures sont encore visibles, répéter les étapes 4-6 autant de fois que nécessaire jusqu'à disparition complète des rayures.

INDICATION: les micro-rayures très fines (voiles / taches ternes) dans la zone polie seront éliminées dans le STEP 1.

STEP 2:

1) Retirer l'adhésif et nettoyer la vitre. 2) Retirer la bande de polissage rouge de la tige de polissage et nettoyer la tige. Maintenant accrocher la bande de polissage blanche sur le côté biseauté de la tige à l'aide de l'élastique. 3) Appliquer environ 0,04 - 0,06 ml de pâte „FINISH 2“ (cela correspond à env. 2-3 unités sur l'échelle de la seringue) sur la surface traitée sous Step 1 ou sur le chiffon microfibre à l'extrémité de la tige de polissage. 4) Polir la zone traitée au STEP 1 avec la tige sur toute la surface et en exerçant une forte pression et avec des mouvements rapides jusqu'à disparition des micro-rayures / voiles (env. 3 minutes). 5) Nettoyer la surface avec un chiffon humide. Terminé!

Video Link



RIMOZIONE DI GRAFFI DI VETRO

ISTRUZIONI:

ATTENZIONE: utilizzare esattamente come indicato!

STEP 1:

Prima dell'uso vi preghiamo di visualizzare il video a: www.quixx.com/qr/qx-gsr.html

Prima dell'uso applicazione, spingere la calotta di protezione in gomma attraverso l'estremità dell'asta di lucidatura.

1) Pulire bene il vetro. 2) Attaccare il nastro adesivo sulla superficie graffiata. Lasciare una distanza a sinistra e a destra parallelamente al graffio di circa 5-6 mm, in modo che rimanga una superficie più piccola (larga circa 1,0-1,2 cm) da lucidare. 3) Fissare una striscia rossa per la lucidatura sulla parte smussata del bastoncino per lucidare con l'anello di gomma. 4) Mettere circa 0,04 - 0,06 ml di pasta „REPAIR 1“ (equivalente a circa 2-3 tacche della siringa) sul punto graffiato o sulla punta del bastoncino per lucidare. 5) Lucidare il punto graffiato per 3 minuti (= 1 applicazione di lucidatura) con il bastoncino premendo e con movimenti rapidi perpendicolarmenr al graffio (con un angolo di 90° per lucidare i graffi). Attenzione: la superficie inclinata dell'asta di lucidatura deve lucidare tutta la superficie sulla parte di vetro restante. Assicurarsi che siano rispettati i 3 minuti di lucidatura (per esempio con l'aiuto di un cronometro). 6) Iniziare („tamponare“) la lucidatura con un panno umido e quindi pulire a fondo la zona trattata. 7) Se i graffi sono ancora visibili ripetere i passaggi 4-6 fino a quando le tracce dei graffi sono completamente scomparse.

NOTA: tutti i micrograffi leggeri (velature / punti opachi) sono rimossi dalla zona da lucidare nello

STEP 2:

1) Rimuovere il nastro adesivo e pulire il vetro. 2) Rimuovere le strisce rosse per la lucidatura dal astoncino per la lucidatura e pulire il bastoncino. Fissare quindi le strisce bianche per la lucidatura sul lato smussato del bastoncino con l'anello in gomma. 3) Mettere circa 0,04 - 0,06 ml di pasta „FINISH 2“ (equivalente a circa 2-3 unità della siringa) sulla superficie trattata nella Fase 1 o sul panno in microfibra sulla punta del bastoncino. 4) Lucidare a lungo e premendo e con movimenti rapidi sul punto trattato (terminato) allo STEP 1 con il bastoncino, fino a quando non si vedono più i micrograffi / velature (circa 3 minuti). 5) Pulire la superficie con un panno inumidito. Finito!

Video Link



VIDRIO RASGUÑOS ELIMINADOR

INSTRUCCIONE:

NOTA: Aplicar exactamente según las instrucciones!

STEP 1:

Por favor ver el video instructivo antes de la aplicación:
www.quixx.com/qr/qx-gsr.html

Antes de iniciar la aplicación, mover la capa protectora de goma al final de la barra de pulido.

1) Limpiar bien el cristal. 2) Pegar cinta adhesiva sobre la zona rayada. A continuación, dejar unos 5-6 mm a izquierda y derecha de la rayadura, de modo que quede reservada una franja de aprox. 10-12 mm de ancho para el pulido. 3) Fijar una tira para el pulido roja por el lado biselado de la barra el pulido con el anillo de goma. 4) Aplicar aprox. 0.04 - 0.06 ml de la pasta «REPAIR 1» (correspondiente aprox. a 2-3 unidades en la escala de la jeringuilla) sobre el área rayada o en la punta de la barra de pasta para el pulido. 5) Pulir la zona rayada con la barra de pasta para el pulido durante 3 minutos (= 1 Unidad de Pulido) aplicando una fuerte presión y con un movimiento rápido perpendicular a la rayadura (en un ángulo de 90 grados a la rayadura). Nota: El área angular de la barra de pulido debe colocarse completamente sobre el vidrio al momento de pulir. 6) Asegurarse que los 3 minutos de tiempo de pulido sean constantes (por ejemplo con la ayuda de un cronómetro). 6) Remover cuidadosamente la pasta con una toalla húmeda («secar») y limpiar en húmedo la superficie tratada. 7) Si la rayadura aún fuera visible, repetir los pasos 4-6 tantas veces como sea necesario hasta que desaparezca.

NOTA: las microrayaduras más finas (velos / zonas mate) se eliminarán de la zona pulida en el STEP 2.

STEP 2:

1) Retirar la cinta adhesiva y limpiar el cristal. 2) Retirar la tira para el pulido roja de la barra el pulido y limpiar la barra el pulido. Fijar la tira blanca por el lado biselado de la barra el pulido con el anillo de goma. 3) Aplicar aprox. 0.04 - 0.06 ml de la pasta «FINISH 2» (corresponde aprox. a 2-3 unidades en la escala de la jeringuilla) sobre el área tra tada en el Step 1 o sobre el paño de microfibra en la punta de la barra el pulido. 4) Pulir el área tratada en el STEP 1 con la barra el pulido de forma abundante aplicando una fuerte presión y con un movimiento rápido hasta que no se observen microrayaduras/ velos (aprox. 3 minutos). 5) Limpiar en húmedo la superficie. ¡Listo!

Video Link



REMVEDOR DE ARRANHÓES DE VIDRO

MANUAL DE INSTRUÇÕES:

IMPORTANTE: Aplicação exatamente conforme as instruções!

PASSO 1:

Por favor, veja o tutorial em vídeo antes da utilização:
www.quixx.com/qrlqk-gsr.html

Antes de iniciar a aplicação, passe a tampa de proteção de borracha incluída sobre a extremidade da haste de polimento

1) Limpe bem o vidro. Cubra a área riscada com uma fita adesiva. Deixe um espaço de aprox. 5-6 mm à esquerda e à direita paralelamente ao arranhão, de modo a deixar uma área de aprox. 10-11 mm de largura para polimento. 2) Fixe uma tira de polimento vermelha ao lado biselado da haste de polimento com o anel de borracha. 3) Aplique aprox. 0.04 - 0.06 ml da pasta «REPAIR 1» (correspondente a aprox. 1-3 unidades na escala da seringa) na zona riscada ou na ponta da haste de polimento). 4) Proceda ao polimento da área riscada durante 3 minutos (= 1 unidade de polimento) com a haste de polimento sob forte pressão e com movimentos rápidos perpendiculars aos riscos (polir a 90 graus de ângulo II). Atenção: Durante o polimento, a superfície biselada da haste de polimento deve repousar com toda a sua superfície sobre o vidro. Certifique-se de que o tempo de polimento de 3 minutos é observado (p.ex., utilizando um cronómetro) 5) Absorva cuidadosamente o polimento com um pano húmedo (com pequenos toques) e limpe depois cuidadosamente a superfície tratada com um pano húmedo. **IMPORTANTE:** Tenha especial cuidado para que o polimento altamente eficaz não fique na superfície não tratada do vidro, de modo a não o riscar! 6) Se ainda forem visíveis arranhões, repita os passos 4-6 até que todos os arranhões sejam completamente removidos.

NOTA: Microarranhões muito finos (névoas/áreas baças) na área polida são removidas no PASSO 1.

PASSO 2:

1) Retire a fita adesiva e limpe o vidro. 2) Retire a tira de polimento vermelha da haste de polimento e fixe a tira de polimento branca ao lado biselado da haste de polimento com o anel de borracha. 3) Aplique aprox. 0.04 - 0.06 ml da pasta «FINISH 2» (correspondente a aprox. 1-3 unidades na escala da seringa) na área tratada no Passo 1 ou no pano de microfibra na ponta da haste de polimento. 4) Proceda ao polimento da área tratada no PASSO 1 com a haste de polimento sobre uma grande área sob forte pressão e com movimentos rápidos até não serem visíveis mais microarranhões/ névoas (aprox. 3 minutos). 5) Limpe a superfície com um pano húmedo. Pronto!

Video Link



GLAS KRASSENVERWIJDERAAR GEBRUIKSAANWIJZING:

BELANGRIJK: Gebruik het product exact zoals aangegeven in de handleiding!

STEP 1:

Bekijk voor het gebruik de videohandleiding op:

www.quixx.com/qr/qx-gsr.html

Schuif voor het gebruik de meegeleverde rubberen beschermkap over het uiteinde van de polijststaaf.

- 1) Het glas goed reinigen. 2) De gekraste plek met kleefband afkleven. Daarbij links en rechts van de kras ong. 5-6 mm afstand laten zodat een smal (ong. 10-12 cm breder) gedeelte voor het polijsten overblijft. 3) Een rode polijststrook aan de afgeschuinde zijde van de polijststaaf met de rubberen ring bevestigen. 4) Ong. 0,04 - 0,06 ml van de pasta „REPAIR 1“ (komt overeen met ong. 2-3 schaaleenheden op de spuit) op de gekraste plek of op de tip van de polijststaaf aanbrengen. 5) De gekraste plek 3 minuten (= 1 polijsteenheid) met de polijststaaf onder sterke druk en met snelle bewegingen langs de kras (in een hoek van 90 graden tegenover de kras) polijsten. Pas op: Het schuine oppervlak van de polijststaaf moet bij het polijsten met het gehele oppervlak op de glas liggen. Let er op dat de 3 minuten polijsttijd wordt aangehouden (bijv. met behulp van een stopwatch). 6) Het poetsmiddel voorzichtig met een vochtige doek opnemen („afdoppen“) en het behandelde vlak vervolgens grondig met vocht reinigen. 7) Indien er nog krasen zichtbaar zijn, de stappen 4-6 zo vaak herhalen tot alle krassporen volledig verwijderd zijn.

OPMERKING: heel fijne microkrassen (matte plekken) in het gepolijste gedeelte worden in STEP 2 weggewerkt.

STEP 2:

- 1) De kleefband verwijderen en het glas reinigen. 2) De rode polijststrook van de polijststaaf verwijderen en de polijststaaf reinigen. De witte polijststrook vervolgens aan de afgeschuinde zijde van de polijststaaf met de rubberen ring bevestigen. 3) Ong. 0,02 - 0,06 ml van de pasta „FINISH 2“ (komt overeen met ong. 2-3 schaaleenheden op de spuit) op de microvezeldoek op het in Step 1 behandelde oppervlak of op de tip van de polijststaaf aanbrengen. 4) De in STEP 1 behandelde plaats met de polijst-staaf over een groot oppervlak onder sterke druk en met snelle bewegingen polijsten tot er geen microkrassen / matte plekken meer te zien zijn (ong. 3 minuten). 5) De plek vochtig reinigen. Klaar!

Video Link



AVHJÄLPANDE AV GLAS REPORT I GLAS BRUKSANVISNING:

VIKTIGT: användning precis enligt anvisning!

STEG 1:

Vänligen titta innan användningen på instruktionsvideon:
www.quixx.com

Dra gummi-skyddskåpan över polerstavens ände innan användning

- 1) Rengör glaset väl. 2) Maskerad et repade området med tejp. Lämna parallellt till repat 5-6 mm avstånd till vänster och höger så att ett 10 - 12 mm brett område kvarstår för polering. 3) Fäst en röd mikrofaser-polerremsa på polerstavens sneda sida med en gummiring. 4) Lägg ca. 0,04 - 0,06 ml av pastan „REPAIR 1“ (motsvarar ca. 2-3 skalenheter på sprutskalan) på spetsen av polerstaven. 5) Polera det repade stället 3 minuter (= 1 polerenhet) med polerstaven under högt tryck och med snabba rörelser vertikalt till reporna (i 90 grad vinkel) Obs: polerstavens sneda yta måste under poleringen ligga med hela ytan på glaset. Se till att polertiden av 3 minuter hålls (t.ex. med ett stoppur). 6) Ta försiktigt upp polityren med en fuktig trasa och rengör därefter den behandlade ytan noggrant fuktigt. VIKTIGT: Se särskilt till att denna högeffektiva polityren inte hamnar på displaysens obehandlade yta för att inte repa den! 7) Om repor fortfarande syns till, upprepa stegen 4-6 så ofta tills alla spår är borta.

TIPS: Matta ställen på det polerade området avlägsnas i STEG 2

STEG 2:

- 1) Avlägsna tejpen och rengör glaset. 2) Ta bort den röda polerremsan från polerstaven och fast den vita polerremsan på polerstavens sneda sida med gummiringen. 3) Lägg ca. 0,04 - 0,06 ml av pastan „FINISH 2“ (motsvarar ca. 2-3 skalenheter på sprutan) på spetsen av polerstaven. 4) Polera (hela) området som behandlades i STEG 1 storskaligt med polerstaven så länge under högt tryck tills inga mikroropor/slöjer längre syns (ca. 3 minuter). 5) Rengör ytan fuktigt. Klart!

Video Link



NO

FJERNER RIPER I GLASS

BRUKSANVISNING:

VIKTIG: Bruk nøyaktig etter instruksjon.

STEP 1:

Ta en titt på instruksjonsvideoen på www.quixx.com/qr/ax-gsr.html

Før du begynner bruken, må du skyve den vedlagte gummi-vernekappen over enden av poleringsstaven.

- Rengjør glasset godt. 2) Dekk til det opprippede området med et limpåbånd. La det være igjen en avstand på 5-6 mm på venstre og høyre side parallelt med ripen, slik at du lar et ca. 10-12 mm bredt område være åpent til polering. 3) Fest en rød poleringsstrimmel på den skrå siden av poleringsstaven med gummiringen. 4) Påfør ca. 0,04 – 0,06 ml av pastaen "REPAIR 1" (tilsvarer ca. 2-3 enheter på sprayeskalaen) på det opprippede stedet eller på spissen av poleringsstaven. 5) Poler det opprippede stedet i 3 minutter (= 1 poleringsenhets) med poleringsstaven idet du utover et sterkt press og med raske bevegelser loddrett mot ripene (i 90 graders vinkel) 6) OBS: Den skrå flaten på poleringsstaven må ligge på glasset med hele flaten når du polerer. Påse at 3 minutters poleringstid overholdes (f.eks. idet du bruker en stoppeklokke). 6) Ta polituren forsiktig opp med en fuktig klut (tørk forsiktig av), og rengjør deretter den behandlede flaten grundig med en fuktig klut. **VIKTIG:** Pass spesielt godt på at den hoyeffektive polituren ikke kommer borti den ubehandlede flaten i glasset, slik at dette ikke blir ripet opp! 7) Dersom riper ennå er synlige, må skrittene 4-6 gjentas helt til alle ripespor har blitt fullstendig fjernet.

MERK: Helt fine mikroriper (slør/matte steder) i det polerte området fjernes i STEP 2

STEP 2:

- Fjern limpåbåndet og rengjør glasset. 2) Fjern den røde poleringsstrimmen fra poleringsstaven og fest den hvite poleringsstrimmen på den skrå siden av poleringsstaven med gummiringen. 3) Påfør ca. 0,04 – 0,06 ml av pastaen "FINISH" (tilsvarer ca. 2-3 enheter på sprayeskalaen) på flaten som ble behandlet i STEP 1 eller på mikrofiberkluten på spissen av poleringsstaven. 4) Poler nå stedet du behandlet i STEP 1 med poleringsstaven over en stor flate og under sterkt press og med raske bevegelser, helt til ingen mikroriper/intet slør er å se mer (a. 3 minutter). 5) Rengjør flaten. Så er du ferdig!

Video Link

**DK**

FJERNELSE AF RIDSER AF GLAS

VEJLEDNING:

VIGTIGT: Anvendes helt efter vejledningen!

STEP 1:

Før brug bedes du venligst se vejledningsvideoen på: www.quixx.com

Før du begynder at bruge produktet, skal den vedlagte gummi-beskyttelseskappe sættes på enden af poleringsstaven.

- Rens glasset godt. 2) Tape klæbes omkring det ridsete område. Der skal være ca. 5-6 mm afstand mellem ridserne til højre og venstre, således at der er et område på ca. 10-12 mm bredt frit til polering. 3) En rød poleringsstrimmel (mikrofiber-poleringsstrimmel) sættes fast på den skrå ende af poleringsstaven med gummiringen (gummi). 4) Kom ca. 0,04 – 0,06 ml af pastaen "REPAIR 1" (svarer til ca. 2-3 enheder på spraytens skala) på spidsen af poleringsstaven. 5) Det ridsete sted poleres i 3 minutter (= 1 poleringsenhed) med poleringsstaven med kraftigt tryk og med hurtige bevegelser lodret på ridserne (i en vinkel på 90 grader) Pas på: Den skrå ende på poleringsstaven skal berøre glasset med hele fladen under poleringen. Pas på at overholde poleringstiden på de 3 minutter (fx ved hjælp af et stopur). 6) Polishen torres ("duppes") forsigtigt af med en fuktig klud, og den behandlede flade gøres derefter grundigt rent med en fuktig klud. **VIGTIGT:** Pas især på at den meget effektive polish ikke kommer på den ubehandlede flade på displayet, så den ikke bliver ridset! 7) Hvis der stadig er synlige ridser, gentages trin 4-7, indtil alle spor af ridser er helt fjernet.

OBS: Helt fine mikroridser (slør / matte steder) i det polerede område fjernes i STEP 2.

STEP 2:

- Tapen (Tesfilm) fjernes, og glasset rennes. 2) Den røde poleringsstrimmel fjernes fra poleringsstaven, og den hvide poleringsstrimmel fastgøres til den skrå ende af poleringsstaven med gummiringen. 3) Kom ca. 0,04 – 0,06 ml af pastaen "FINISH 2" (svarer til ca. 2-3 skalaenheder på sprayten) på spidsen af poleringsstaven. 4) Det (Hele det) sted, der er behandlet i STEP 1, poleres med kraftigt tryk med poleringsstaven på et stort område, indtil der ikke længere kan ses mikroridser/slør (ca. 3 minutter). 5) Fladen torres af med en fuktig klud. Færdig!

Video Link



LASIN NAARMUJEN POISTAJA

OHJEET:

TÄRKEÄÄ: Seuraat ohjeita tarkkaan!

VAIHE 1:

Tutustu ohjевideoon ennen soveltuksen käyttöä: www.quixx.com
Ota mukana tullut kumipidike irti kiillotussauvasta ja lisää kumipidike kiillotussauvan pään yli ennen aineen käyttöä.

- Puhdista lasi hyvin.
- Teippaa naarmuuntunut alue teipillä. Jätä noin 5-6 mm tilaa vasemmalle ja oikealle rinnakkain naarmun kanssa jättäen 10-12 mm leveän alueen kiillotustarven.
- Kiinnitä punainen (mikrokuitu-kiillotusnauha) kiillotussauvan viistetylle puolelle. (Katso kuva 2)
- Laita suunnilleen 0,04-0,06 ml "REPAIR 1"-tahnaesta (noin 2-3 yksikköä ruiskun asteikolla) kiillotussauvan kärkeen.
- Kiillota naarmuuntunutta aluetta 3 minuuttiin kiillotussauvalla voimakkaasti painaan ja nopeilla liukkeilla kohtisuorassa naarmuja kohti (90 asteen kulmassa). Huomio: Kiillotussauvan viistetty pinta tulee olla kiillotuksen aikana lasin päällä koko pinnalla. Muista noudataa 3 minuutin kiillotusaikaa (esimerkiksi sekuntikelloa käytäen).
- Poista ylimääräinen kiillotusaine kostealla liinalla varovaisesti, jotta puhdistetaan sitten käsityle alue perusteisesti kostealla liinalla.

TÄRKEÄÄ: Ole erityisen varovainen, etttä erittäin tehokas kiillotusaine ei koske näytön käsittelemätöntä pintaa, jotta tämä ei naarmuttuisi!

7) Jos naarmuja on vielä näkyvissä, toista vaiheet 4-6 niin monta kertaa kuin on tarpeen, kunnes kaikki naarmut ovat kokonaan poistettu.

VIHJE: Erittäin hieman mikro-naarmut (mattapinnat) kiillotetulla alueella poistetaan vaiheessa 2.

VAIHE 2 :

- Poista teippi ja puhdista lasi.
- Poista punainen kiillotusluskka kiillotussauvalta ja kiinnitä valkoisen kiillotusluskka kumirenkaalla kiillotussauvan viistetylle puolelle.
- Laita suunnilleen 0,04-0,06 ml "FINISH 2"-tahnaesta (noin 2-3 yksikköä ruiskun asteikolla) ruiskulla kiillotussauvan kärkeen.
- Kiillota vaiheessa 1 käsityle alue kiillotussauvalla voimakkaasti painaan, kunnes mikronaarmuja ei ole enää näkyvissä (noin 3 minuuttia).
- Puhdista alue kostealla liinalla. Valmis!

Video Link



STIKLO IBRÉŽIMU VALIKLIS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

SVARBU: Naudoti tik pagal instrukciją!

1 ZINGSNIS:

Priēs naudodamai pažiūrėkite instrukcijos vaizdo įrašą: www.quixx.com/qlqx-gsr.html

Prieš pradendant poliravimo procedūrą, ant poliravimo stropo galiuko užmaukite priedą guminį apsauginį dangtelį.

- Gerai nuvalykite stiklą. Aplink iibréžimą užlikijuokite lipnią juostelę. Kairėje ir dešinėje pusėje lygiagrečiai subražymui palikite maždaug 5-6 mm tarpelį, kad poliravimui liktų maždaug 10-11 mm ploto vieta. Guminiu žiedu ant poliravimo stropo nuožulniosios pusės pritvirtinkite raudoną poliravimo juostelę.
- Ant iibréžtos vietas arba ant poliravimo stropo galiuko užspauskite maždaug 0,04-0,06 ml pastos REPAIR 1 (atitinka maždaug 1-3 padalas švirkštą skalėje). Poliruokite 3 minutes (1 poliravimo etapas) greitais judesiais, stryptą stipriai spaudžiant statmenai (90 laipsnių kampe) iibréžimams. Dėmesio: Poliravimo stropo nuožulnusis paviršius priivalo stiklą liesti visu paviršiumi. Išsitinkite, kad būty laikomasis 3 minučių poliravimo laiko (pvz., įjungdami chronometrą). Drėgna šluoste atsargiai nuvalykite ir nusausinkite politūrą.

SVARBU: Ypač atkreipkite dėmesį į tai, kad aukšto efektyvumo poliravimo lakas apdrosto ant neapdrosto stiklo paviršiaus ir jo nesubraižyti. Jei iibréžimai vis dar matomi, 4-6 veiksmus kartokite tol, kol galutinai išnyks visi iibréžimų pėdsakai.

PASTABA: 1 zingsnyje nupoliruoja vietojė pašalinami labai smulkūs mikroibréžimai (dengiamojo sluosnio pažeidimai / matiniai plotai).

2 ZINGSNIS:

- Nuimkite juostą ir nuvalykite stiklą.
- Nuo poliravimo stropo nuimkite raudoną poliravimo juostelę ir prie nuožulniosios poliravimo stropo pusės guminiu žiedu pritvirtinkite balto poliravimo juostelę.
- Išspauskite maždaug 0,04-0,06 ml pastos FINISH 1 (atitinka maždaug 1-3 padalas švirkštą skalėje) ant 1 zingsnyje apdrosto ploto arba ant mikrodrosto servetėle padengto poliravimo stropo galiuko.
- 1 zingsnyje apdrosto vietą stipriai spaudami poliravimo stryptą ir greitais judesiais visame plote poliruokite tol, kol nebesimatis mikroskopinių iibréžimų / dengiamojo sluosnio pažeidimu (apie 3 minutes).
- Nuvalykite paviršiu drėgna šluoste.

Darbas baigtas!

Video Link



ODSTRAŇOVAČ ŠKRÁBANCŮ OD SKLA NAVOD K POUZIU:

Dôležité: Aplikujte iba podľa návodu!

Video nájdete na www.quixx.com/qr/qx-gsr.html alebo naskenujte QR kód.

Krok 1:

Pred začiatkom aplikácie nasadte ochranný gumený kryt na koniec leštiacej tyčinky.

1.) Sklo dobre vyčistite. 2.) Poškriabané miesto ohraničte lepiacou páskou. Nechajte približne 5-6 mm odstup z každej strany od škrabanca, takže plocha na leštenie bude väčšia - 10-12 mm. 3.) Pomocou gumeného krúžku pripomocite červený leštiaci prúzok na skosenú stranu leštiacej tyčinky. 4.) Na poškriabané miesto alebo na špičku leštiacej tyčinky naneste cca 0,04 – 0,06 ml pasty "Repair 1" (2-3 jednotky na stupnici injekčnej striekačky). 5.) Poškriabané miesto leštite silným tlakom 3 minuty. Leštiacou tyčinkou leštite kolmo.

Pozor: Pri leštení musí celá skosená plocha tyčinky ležať na skle. Uistite sa, že je dodržaná doba leštenia 3 minuty (napr. pomocou stopiek). 6.) Vlhkou handričkou opatrnne zotrite plochu a následne ju umyte.

Dôležité: Dabajte na to, aby sa prípravok nedostal na nepoškriabanú, neosetrovanú časť, aby náhodou nedošlo k následnému poškriabaniu.

7.) Ak sú škrabance stále viditeľné, opakujte kroky 4 - 6, pokiaľ nedosiahnete želaný výsledok.

Upozornenie: Veľmi jemné mikroškrabance (matné oblasti) sú odstránené až v KROKU 2.

Krok 2:

1.) Odstráňte pásku a očistite sklo. 2.) Odstráňte červený leštiaci prúzok z leštiacej tyčinky a na skosenú stranu tyčinky upevnite pomocou gumeného krúžku biely leštiaci prúzok. 3.) Na miesto ošetronené v KROKU 1 alebo na špičku tyčinky naneste cca 0,04 – 0,06 ml pasty "FINISH 2" (2-3 jednotky na stupnici injekčnej striekačky). 4.) Leštite rýchlymi pohybmi a silným tlakom tak dlho, pokiaľ škrabance nezmiznú (cca 3 min.). 5.) Povrch očistite vlhkou handričkou. Hotovo!

Video Link



ODSTRAŇOVAČ ŠKRABANCOV OD SKLA NÁVOD NA POUŽITIE:

Dôležité: Aplikujte iba podľa návodu!

Krok 1:

Pred použitím si pozrite inštrukčné video na:
www.quixx.com/qr/qx-gsr.html

Pred začiatkom aplikácie nasadte ochranný gumený kryt na koniec leštiacej tyčinky (obr. č. 1)

1) Sklo dobre vyčistite. 2) Poškriabané miesto ohraničte lepiacou páskou. Nechajte približne 5-6 mm odstup z každej strany od škrabanca, takže plocha na leštenie bude väčšia - 10-12 mm. 3) Pomocou gumeného krúžku pripomocite červený leštiaci prúzok na skosenú stranu leštiacej tyčinky. 4) Na poškriabané miesto alebo na špičku leštiacej tyčinky naneste cca 0,04 – 0,06 ml pasty "Repair 1" (2-3 jednotky na stupnici injekčnej striekačky). 5.) Poškriabané miesto leštite silným tlakom 3 minuty. Leštiacou tyčinkou leštite kolmo. Pozor: Pri leštení musí celá skosená plocha tyčinky ležať na skle. Uistite sa, že je dodržaná doba leštenia 3 minuty (napr. pomocou stopiek). 6.) Vlhkou handričkou opatrnne zotrite plochu a následne ju umyte. Dôležité: Dabajte na to, aby sa prípravok nedostal na nepoškriabanú, neosetrovanú časť, aby náhodou nedošlo k následnému poškriabaniu. 7) Ak sú škrabance stále viditeľné, opakujte kroky 4 - 6, pokiaľ nedosiahnete želaný výsledok.

Upozornenie: Veľmi jemné mikroškrabance (matné oblasti) sú odstránené až v KROKU 2.

Krok 2:

1) Odstráňte pásku a očistite sklo. 2) Odstráňte červený leštiaci prúzok z leštiacej tyčinky a na skosenú stranu tyčinky upevnite pomocou gumeného krúžku biely leštiaci prúzok. 3) Na miesto ošetronené v KROKU 1 alebo na špičku tyčinky naneste cca 0,04 – 0,06 ml pasty "FINISH 2" (2-3 jednotky na stupnici injekčnej striekačky). 4.) Leštite rýchlymi pohybmi a silným tlakom tak dlho, pokiaľ škrabance nezmiznú (cca 3 min.). 5) Povrch očistite vlhkou handričkou. Hotovo!

Video Link



ÎNDEPĂRTAREA ZGÂRIETURILOR DIN STICLĂ

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

IMPORTANT: a se utiliza conform instructiunilor!

PASUL 1:

Inainte de a incepe sa utilizati produsul, va rugam sa vizionati videoclipul la adresa: www.quixx.com

Inainte de a incepe utilizarea, impingeți inelul de protecție din cauciuc inclus în kit peste capatului tijei de lustruit.

- 1) Curatati bine gaeumul. 2) Delimitati zona zgariata cu o banda adeziva. Ar trebui sa lasati un spatiu de aproximativ 5-6 mm pe partea stanga si de asemenea pe partea dreapta a zgarieturii, astfel incat sa ramana o zona aproximativa de 10-12 mm pentru lustruire. 3) Fixati o banda rosie de lustruit pe partea tesita a tijei cu ajutorul inelului de cauciuc. 4) Aplicati cca. 0,04 - 0,06 ml de pasta "REPAIR 1" (coresponde la aproximativ 2-3 unitati de scara seringii) peste zona zgariata sau pe varful tijei de lustruit. 5) Lustruiti fata zgariata 3 minute (= 1 unitate de lustruire) cu tija de lustruire sub presiune puternica si cu miscari rapide perpendicularare pe zgarieturii (la un unghi de 90 de grade fata de zgarieturi). Atentie: Suprafata tesita a tijei de lustru trebuie sa stea cu intreaga suprafata pe sticla in timpul lustruirii Asigurati-va ca se respecta perioada de lustruire de 3 minute (de exemplu, folosind un cronometru). 6) Indepartati cu grija polish-ul cu o carpa umeda si apoi curatati temeinic suprafata tratata. **IMPORTANT:** Acordati o atentie deosebita pentru a va asigura ca polish-ul nu vine in contact cu suprafata retratata a gaeumului, pentru a evita zgarierea acestuia! 7) Daca zgarieturile sunt incavizibile, repetati pasul 4-6 panacandtoate urmele dezgarieturilor si eliminate.

NOTA: Micro-zgarieturile foarte fine (voaluri / pete mici) din zona lustruita sunt eliminate in PASUL 2.

PASUL 2:

- 1) Scoateti banda adeziva si curatati sticla. 2) Indepartati banda de lustruire rosie de pe tija de lustruire si fixati banda de lustruire alba pe partea tesita a tijei de lustruire cu ajutorul inelul de cauciuc. 3) Aplicati aprox. 0,04 - 0,06 ml de pasta "FINISH 2" (coresponde la aproximativ 1-2 unitati de pe scara seringii) pe suprafata tratata la pasul 1 sau direct pe carpa din microfibra de pe varful tijei de lustruit. 4) Lustruiti suprafata tratata in PASUL 1 cu tija de lustruire pe o suprafata mare sub presiune puternica si cu miscari rapide pana cand nici o microzgarietura nu mai este vizibila (timp de aproximativ 3 minute). 5) Curatatisuprafata. Terminat!

Video Link



ÜVEG KARCOLÁS ELTÁVOLÍTÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

FONTOS: Pontosan az útmutatás szerint alkalmazza!

1. LÉPÉS:

Kérjük, nézze meg alkalmazás előtt az útmutató videót: www.quixx.com/qlrqx-gsr.html

Az alkalmazás megkezdése előtt tolja rá a mellékelt gumi védősapkát a polírozópálcá végeire.

- 1) Tisztitsa meg jól az üveget. Ragassza le ragasztószalaggal a megkarolt területet. Eközben a karcolással párhuzamosan, balra és jobbra hagyjon kb. 5-6 mm távolságot úgy, hogy kb. 10-11 mm széles sáv maradjon ki a polírozáshoz. Rögzítse a gumigűrűvel egy piros polírozócsikot a polírozópálcá részületei oldalára. 4) Tegyen kb. 0,04 - 0,06 ml-t a REPAIR 1 pasztából (kb. 1-3 egységnek felel meg a feckeskő skáláján) a megkarolt helyre, vagy a polírozópálcá csúcására. Polírozza a megkarolt helyet 3 percig (1 polírozási egység) apolírozópálcával, erősen nyomva és gyors mozgással, a karcolásra merülégesen (90 fokos szögben). Figyelem: A polírozópálcá részületei felületének a polírozásnál teljes felületével fel kell feküdnie az üvegen. Ügyeljen arra, hogy betartsa a 3 perces polírozási időt (pl. stopperőre segítségevel). Szedje fel, nyomkodja le a politúrt egy nedves kendővel, és alaposan tisztitsa meg ezután a kezelt területet nedvesen. **FONTOS:** Különösképpen ügyeljen arra, hogy a rendkívül hatékony politúr ne kerüljön az üveg kezeltének felületére, hogy ne karcolja azt összel! Ha láthatók még karcolások, a 4-6 lépésekkel addig kell ismételni, mik a karcolások teljesen eltűnnék.

MEGJEGYZÉS: Egészen finom mikrokarcolások (fátyolos / matt helyek) eltávolítására a polírozott területen az 1. LÉPÉSben kerül sor.

2. LÉPÉS:

- 1) Távolítsa el a ragasztószalagot és tisztitsa meg az üveget. 2) Távolítsa el a piros polírozócsikot apolírozópálcáról és rögzítse apolírozópálcá részületes oldalára a fehér polírozócsikot a gumigűrűvel. 3) Tegyen kb. 0,04 - 0,06 ml-t a FINISH 1 pasztából (kb. 1-3 egységnek felel meg a feckeskő skáláján) az 1. LÉPÉSben kezelt felületre, vagy a mikroszálas kendőre a polírozópálcá csúcásán. 4) Polírozza az 1. LÉPÉSben kezelt helyet a polírozópálcával nagy felületen, erősen nyomva és gyors mozgással, amíg mikrokarcolás/fátyol többé nem látható (kb. 3 perc). 5) Tisztitsa meg nedvesen a felületet. Készen van!

Video Link



ZMYWACZ DO ZARYSOWAŃ SZKŁA

INSTRUKCJA UŻYCIA:

WAŻNE: Stosować dokładnie według instrukcji!

KROK 1:

Przed użyciem należy obejrzeć film instruktażowy:
www.quixx.com/qlrqx-gsr.html

Przed użyciem nasunąć dołączoną gumową nasadkę ochronną na koniec sztyftu polerskiego.

1) Wyczyścić dokładnie szybe. Okleić porysowany obszar taśmą klejącą. Zostawić ok. 5 – 6 mm z lewej i prawej strony równolegle do zarysowania, aby obszar pozostały do polerowania miał szerokość ok. 10 – 11 mm. Przymocować czerwony pasek polerski do skośnej strony sztyftu polerskiego za pomocą gumowego pierścienia. 4) Nanieść ok. 0,04 – 0,06 ml pasty REPAIR 1 (co odpowida ok. 1 – 3 jednostkom na skali strzykawki) na zarysowany obszar lub końcówkę sztyftu polerskiego. Polerować zarysowaną miejsce przez 3 minuty (1 jednostka polerska) za pomocą sztyftu polerskiego pod silnym naciśkiem, wykonując szybkie ruchy prostopadłe do zarysowań (polerowanie pod kątem 90 stopni). Podczas polerowania skośna powierzchnia sztyftu polerskiego musi przylegać całą powierzchnię do szkła. Zachować 3-minutowy czas polerowania (np. mierzyć za pomocą stopera). Zebrać ostrożnie politurę wilgotną szmatką, a następnie dokładnie wyczyścić polerowaną powierzchnię na mokro. **WAŻNE:** Szczególną uwagę należy zwracać na to, aby wysoko skuteczna politura nie dostała się na nieprzygotowaną powierzchnię szkła, ponieważ mogłyby ją porysować! Jeśli zarysowania są nadal widoczne, powtarzać kroki 4 – 6, aż wszystkie ślady zarysowań zostaną całkowicie usunięte.

WSKAZÓWKA: Bardzo drobne mikrozarysowania (smugi/matowe miejsca) na polerowanej powierzchni są usuwane w KROKU 1.

KROK 2:

1) Usunąć taśmę i wyczyścić szybe. 2) Usunąć czerwony pasek polerski ze sztyftu polerskiego i przymocować biały pasek polerski do skośnej strony sztyftu polerskiego za pomocą gumowego pierścienia. 3) Nanieść ok. 0,04 – 0,06 ml pasty FINISH 1 (co odpowida ok. 1 – 3 jednostkom na skali strzykawki) na powierzchnię przygotowaną w KROKU 1 lub na szmatkę z mikrofibry na czubku sztyftu polerskiego. 4) Powierzchnię przygotowaną w KROKU 1 i przylegający do niej obszar polerować za pomocą sztyftu polerskiego pod silnym dociskiem, wykonując szybkie ruchy, aż mikrozarysowania/ smugi znikną (ok. 3 minuty). 5) Wyczyścić powierzchnię na mokro.

Gotowe!

Video Link



SREDSTVO ZA UKLANJANJE OGREBOTINA SA STAKLA

UPUTE ZA UPORABU:

VAŽNO: Uporaba točno u skladu s uputama!

KORAK 1:

Prije uporabe proizvoda pogledajte video s uputama na:
www.quixx.com/qlrqx-gsr.html

Prije početka uporabe gurnite priloženu zaštitnu gumenu kapicu preko završetka štapića za poliranje.

1) Dobro očistite staklo. Oblijepite ogrebanu područje ljepljivom vrpcem. Pri tome, s lijeve i desne strane, paralelno u odnosu na ogrebotinu, ostavite oko 5-6 mm razmaka tako da ostavite slobodnim područje širine oko 10-11 mm za poliranje. Na ukoso stranu štapića za poliranje gumenim prstenom učvrstite crvenu traku za poliranje. 4) Na ogrebanu mjesto ili na vršak štapića za poliranje nanesite oko 0,04 – 0,06 ml paste REPAIR 1 (odgovara količini od oko 1-3 jedinice na ljestvici štrcaljke). Polirajte ogrebanu mjesto 3 minute (1 jedinica za poliranje) štapićem za poliranje, uz jak pritisak i brzim pokretima, okomito u odnosu na ogrebotine (pod kutom od 90 stupnjeva). Pozor: Ukošena ploha štapića za poliranje mora pri poliranju čitavom površinom natjecati na staklo. Pridržavajte se vremena poliranja od 3 minute (npr. tako da koristite štopericu). Vlažnom krpom pažljivo pokupite sredstvo za poliranje i nakon toga temeljito mokrim postupkom očistite tretiranu površinu. **VAŽNO:** Naročito pazite da sredstvo za poliranje visokog učinka ne dospije na netretirano površinu stakla kako ga ne biste ogrebalii! Ako su ogrebotine i dalje vidljive, ponavljajte korake 4-6 sve dok ne uklonite sve tragove ogrebotina.

NAPOMENA: Vrlo fine mikroogrebotine (mutna / mat mjesta) u poliranom području uklanjuju se u KORAKU 1.

KORAK 2:

1) Uklonite ljepljivu vrpcu i očistite staklo. 2) Uklonite crvenu traku za poliranje sa štapića za poliranje i na ukoso stranu štapića za poliranje gumenim prstenom učvrstite bijelu traku za poliranje. 3) Na površinu tretiranu u koraku 1 ili na krpici od mikrovlekana na vršku štapića za poliranje nanesite oko 0,04 – 0,06 ml pasty FINISH 1 (odgovara količini od oko 1-3 jedinice na ljestvici štrcaljke). 4) Mjesto tretirano u KORAKU 1 polirajte štapićem za poliranje, uz jak pritisak i širokim, brzim pokretima tako dugo dok se više ne budu vidjeli mikroogrebotine / mutna mjesta (oko 3 minute). 5) Očistite površinu mokrim postupkom. Gotovo!

Video Link



UKLANJANJE ČEŠANJA STAKLA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

1. KORAK:

Pre upotrebe, pogledajte video sa uputstvom na:
www.quixx.com/qlrlqx-gsr.html

Pre početka upotrebe, navucite priloženu gumenu zaštitnu kapicu na kraj štapa za poliranje.

1) Dobro očistite staklo. Oblepite ogrebanu područje lepljivom trakom. Pri tome sa leve i desne strane paralelno sa ogrebotinom ostavite razmak od oko 5-6 mm, tako da za poliranje ostane područje širine oko 10-11 mm. Pomoću gumenog prstena pricvrstite crvenu traku za poliranje na zakošenu stranu štapa za poliranje.
 4) Nanesite oko 0,04-0,06 ml paste REPAIR 1 (to je oko 1-3 jedinice na skali šprica) na ogrebanu mesto ili na vrh štapa za poliranje. Ogrebanu mesto (1 deo za poliranje) polirajte 3 minuta pomoću štapa za poliranje, pod snažnim pritiskom i brzim pokretima, upravno (pod uglom od 90 stepeni) u odnosu na ogrebotine. Pažnja: Zakošena strana štapa za poliranje prilikom poliranja mora celom površinom da naleže na staklo. Obratite pažnju da vreme poliranja mora biti 3 minuta (npr. koristite štopericu). Pažljivo uklonite sredstvo za poliranje tapkanjem pomoću vlažne krpe, i na kraju pomoću vlažne krpe temeljno očistite tretirano mesto. VAŽNO: Naročito vodite računa da veoma efikasno sredstvo za poliranje ne dospe na netretiranu površinu stakla, kako je ne bi ogrebal! Ako su ogrebotine i dalje vidljive, ponavljajte korake 4-6 sve dok svii tragovi ogrebotina ne budu potpuno uklonjeni.

NAPOMENA: Veoma sitne mikroogrebotine (prevlake/matirana mesta) u poliranom području uklanjuju se u 1. KORAKU.

2. KORAK:

1) Uklonite lepljivu traku i očistite staklo. 2) Skinite crvenu traku za poliranje sa štapa za poliranje, i pomoću gumenog prstena pricvrstite belu traku za poliranje na zakošenu stranu štapa za poliranje. 3) Nanesite oko 0,04-0,06 ml paste FINISH 1 (to je oko 1-3 jedinice na skali šprica) na površinu tretiranu u 1. koraku, ili na krpu od mikrovlekana na vrhu štapa za poliranje. 4) Mesto tretirano u 1. KORAKU polirajte pomoću štapa za poliranje na velikoj površini, pod jakim pritiskom i brzim pokretima, sve dok mikroogrebotine/prevlake više ne budu vidljive (oko 3 minuta). 5) Prebrisite površinu mokrom krpom. Gotovo!

Video Link



ODSTRANJEVALEC STEKLENIH PRASK

NAVODILA ZA UPORABO:

POMEMBNO: Uporabljajte natančno po navodilih!

1. KORAK:

Prosimo, da si pred uporabo ogledate videonavodila:
www.quixx.com/qlrlqx-gsr.html

Pred začetkom nataknite priloženi gumijasti zaščitni pokrov na konec polirne palice.

1) Steklo dobro očistite. Spraskano območje oblepite z lepljnim trakom. Levo in desno vzporedno s praskami pustite približno 5-6 mm razdalje, da ostane približno 10-11 mm široko območje za poliranje. Z gumico pritrdite rdeči polirni trak na poševno stran polirne palice. 4) Približno 0,04-0,06 ml paste REPAIR 1 (približno 1-3 enote na lestvici na brizgi) nanesite na spraskano mesto ali na konico polirne palice. Spraskano mesto 3 minute (1 polirna enota) polirajte s polirno palico, ki jo močno pritisnite in hitro premikajte pravokotno na priske (polirajte pod kotom 90°). Pozor: Posneti površina polirne palice se mora pri poliranju s celotno površino dotikati stekla. Pazite, da upoštevate 3-minutni čas poliranja (na primer s štoparico). Poliruto previdno očistite z vlažno krpou in nato obdelano površino temeljito mokro očistite. POMEMBNO: Posebej pazite, da izredno učinkovita politura ne pride na neobdelano površino stekla, da je ne spraskate. Če so priske še vidne, korake od 4 do 6 ponovite tolkokrat, da odstranite vse sledi prask.

OPOMBA: Drobne mikropriske (lise/matirana mesta) na poliranem območju se odstranijo v koraku 1.

2. KORAK:

1) Odstranite lepljni trak in očistite steklo. 2) Rdeči polirni trak odstranite s polirne palice in na poševno stran polirne palice z gumico pritrdite beli polirni trak. 3) Približno 0,04-0,06 ml paste FINISH 1 (približno 1-3 enote na lestvici na brizgi) nanesite na površino, ki ste jo obdelali v 1. koraku, ali na krpou z mikrovlekani na konici polirne palice. 4) V 1. KORAKU obdelano mesto s polirno palico po večji površini z močnim pritiskom in hitrimi gibi polirajte tako dolgo, da niso več vidne mikropriske/lise (približno 3 minute).
 5) Površino mokro očistite. Končano!

Video Link



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН НА СТЕКЛЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

ВАЖНО: Применять в точности согласно инструкции!

ШАГ 1:

Перед началом применения посмотрите соответствующий видеоролик на сайте по адресу www.quixx.com/qrlqx-gsr.html

Перед началом применения надвинуть резиновый защитный колпачок на конец полировального стержня.

- Хорошо очистить стекло. Оклейте участок с царапинами клейкой лентой. При этом слева и справа параллельно к царапине оставить расстояние примерно в 5-6 мм, чтобы для полирования остался участок шириной примерно 10-11 мм. Закрепить красную полировальную ленту на склоненной стороне полировального стержня с помощью резинового кольца. 4) Ok. 0,04 - 0,06 мл пасты REPAIR 1 (соответствуют примерно 1-3 единицам на шкале шприца) выдавливать на поцарапанное место или на острие полировального стержня. Полировать поцарапанное место в течение 3 минут (1 полированная единица) полировальным стержнем под сильным давлением и быстрыми движениями перпендикулярно к царапинам (полировать под углом в 90 градусов II). Внимание: склоненная поверхность полировального стержня должна во время полирования полностью прилегать к стеклу. Следите за тем, чтобы соблюдать время полирования в 3 минуты (напр., с помощью таймера). Осторожно собрать политуру влажной салфеткой, промокнуть поверхность и затем произвести тщательную влажную чистку обработанной поверхности. **ВАЖНО:** Особо следите за тем, чтобы эта высокоеффективная политура не попала на необработанную поверхность стекла и не поцарапала его! Если царапины еще останутся, повторять шаги 4-6 до тех пор, пока не будут удалены все следы царапин.

УКАЗАНИЕ: Совсем маленькие микроцарапины (налет/ матовые места) на полированном участке устраняются в рамках ШАГА 1.



ШАГ 2:

- Снять клейкую ленту и почистить стекло. 2) Снять красную полировальную ленту с полировального стержня и закрепить белую полировальную ленту на склоненной стороне полировального стержня с помощью резинового кольца. 3) Ok. 0,04 - 0,06 мл пасты FINISH 1 (соответствуют примерно 1-3 единицам на шкале шприца) выдавливать на обработанное в ходе шага 1 место или на микрофибрзовую салфетку на острие полировального стержня. 4) Обработанное в ходе шага 1 место полировать полировальным стержнем на большой площади под сильным давлением и быстрыми движениями так долго, пока больше не будут видны микроцарапины / налет (ок. 3 минут). 5) Произвести влажную чистку поверхности. Готово!

Video Link



Glass Scratch REMOVER



Video Link



Support:
+49 151 422 48 446



Hersteller/Manufacturer:

E.V.I. GmbH | Hainbuchenring 4 | 82061 Neuried | Germany
Phone: +49 89 745062-0 | www.quixx.com